

## 表 エバフレックス<sup>®</sup> の反撥弾性

JIS K6301反撥弾性試験機使用 測定温度 室温 (25°C)

銘柄	EV260	EV460	EV560	(参考) LDPE (MFR=23,密度=916)
反撥弾性 (%)	61	47	40	37

(参考) 加硫ゴムの反撥弾性

ゴムの種類	EPT	NR	SBR	IIR	BR
反撥弾性 (%)	50	58	49	14	58



三井・ダウ ポリケミカル

A JOINT VENTURE