

表 エバフレックス® EV150に対する可塑剤の相溶性

| 可 塑 剤 の 種 類       | 可 塑 剤 % |    |
|-------------------|---------|----|
|                   | 10      | 25 |
| 塩素化パラフィン          | ○       | ○  |
| ジエチレングリコールジベンゾエート | ○       | ○  |
| ジオクチルフタレート (DOP)  | ○       | ○  |
| 水添ターフェニル          | ○       | ○  |
| N-エチルトルエンスルホンアミド  | ○       | ×  |
| トルエンスルホンアミド       | ×       | ×  |
| ブチルフタリルブチルグリコレート  | ○       | ○  |
| リン酸クレジルジフェニル      | ○       | ×  |
| ブチルベンジルフタレール      | ○       | ○  |

○ : 良 好      × : 不 良



三井・ダウ ポリケミカル  
A JOINT VENTURE