

表1 エバフレックス®の射出成形条件

(スクリー式、Eckert Ziegler、6オンス、
シリンダーφ：45mm)

| 銘 柄 | EV250 | EV260 | EV450 | EV460 | EV550 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| シリンダー温度 (°C) | 120~180 | 140~180 | 140~190 | 150~210 | 160~210 |
| 射 出 圧 力 (MPa) | 59~ | 78~ | 59~88 | 78~118 | 69~118 |
| 金 型 温 度 (°C) | 20~40 | 20~45 | 20~55 | 20~55 | 20~55 |
| 成 形 サ イ ク ル (秒) | 40~70 | 40~70 | 40~70 | 30~70 | 30~70 |



三井・ダウ ポリケミカル

A JOINT VENTURE