

表2 標準成形条件下の収縮率

銘柄		たて方向	よこ方向
当社製品	EV250	1.0%	0.7%
	EV260	1.3〃	0.8〃
	EV450	1.3〃	0.7〃
	EV560	1.5〃	0.8〃
	EV550	1.5〃	0.6〃
(参考) 低密度ポリエチレン		2.0〃	1.5〃

試験板形状

角板150（たて）×80（よこ）×2mm、面に平行なピンポイントゲートにより成形



三井・ダウ ポリケミカル
A JOINT VENTURE